



# METALPRO® ANTICORROSIVO ACRÍLICO

Anticorrosivo para estructuras y techos nuevos  
INTERIOR/EXTERIOR

## DESCRIPCIÓN

METALPRO® ANTICORROSIVO ACRÍLICO es un primario y acabado especialmente formulado para el mejor desempeño sobre estructuras o techos nuevos de láminas de acero galvanizado o aluminio. Es una pintura 100% acrílica para interiores y exteriores, de acabado satinado, lavable, resistente a hongos y a intemperie en clima tropical. Sin olor, es de bajo VOC, la línea anticorrosiva más amigable con el ambiente.

### Usos

- Protección anticorrosiva y acabado satinado para láminas de acero galvanizado, aluminio o metales ferrosos nuevos.

### Superficies

METALPRO® ANTICORROSIVO AL AGUA se aplica sobre diversos tipos de superficies:

- Acero galvanizado (HG, "lámina de zinc") nuevo.
- Concreto colado, losas, piezas prefabricadas.
- Aluminio.

### Ventajas

- Excelente adherencia
- Alto cubrimiento.
- Amigable con el ambiente.
- Excelente resistencia al intemperie y a los rayos UV.
- Repele la suciedad, fácil lavabilidad.

### Presentación

Envases de ¼ galón, 1 galón, cubeta de 5 galones.  
Colores: blanco, café, negro, gris, verde óxido, azul, rojo óxido, rojo teja.

## RENDIMIENTO

Rinde 23 - 30 m<sup>2</sup> por galón (1,5 a 2,0 mil seco), Rendimiento varía dependiendo de la superficie y método de aplicación.'

## DATOS TÉCNICOS \*

Tipo de resina	100% acrílica
Acabado GU a 60°	Satinado 7-11
Sólidos (%)	42 - 45 por volumen 55 - 58 por peso
Peso (kg/gal)	5,3-5,5
Viscosidad (kU)	80-85
VOC (g/L)	<50
Tiempo secado (a 25°C, HR 50%)	<60 min al tacto 4 hrs para repinta
Rendimiento teórico (m <sup>2</sup> /galón) a 1 mil	30-35
Lavabilidad (ciclos)	ALTA >3.000
Resistencia	
A los hongos	Excelente
A rayos UV	Muy buena
A intemperie	Excelente
Temperatura de almacenamiento	Min 10°C Max 30°C
Dilución	Brocha/rodillo max 5% Spray max 10%
Solvente	Agua

\*Datos técnicos del producto según pruebas de laboratorio a la fecha de actualización de este documento, sujetas a actualización en futuras ediciones.

\*Datos de rendimiento y dosificación varían según las condiciones particulares de cada proyecto.

## ✓ MODO DE USO

### Preparación de superficies

El área debe estar seca, libre de polvo, grasa u otro contaminante. En caso de mantenimiento o restauración, deben removerse pinturas escamadas mecánicamente con espátula, cepillo o equipos sand-blast. Los residuos de óxido deben ser removidos con el METALPRO® DESOXIDANTE Y DESENGRASANTE BBG, y se debe aplicar CONVERTIDOR DE ÓXIDO BBG en las 24 horas previas a aplicación de primario.

### Dilución de producto



En caso necesario, diluir con agua limpia a un máximo de 5% del volumen (¼ gal por cubeta) para uso con brocha, y 10% (2 gal por cubeta) para uso con equipo de aire.

#### Aplicación de producto

Aplicar con brocha, rodillo de felpa suave apta para láminas lisas, spray o equipo airless. Siempre espere a que la primera capa esté completamente seca antes de repinta.

período de doce meses posterior a su fecha de manufactura, si ha sido almacenada en apego a las instrucciones de esta ficha técnica. Se garantiza también el desempeño del producto si es aplicado siguiendo las instrucciones de esta ficha técnica. En ambos casos, la garantía se limita a reemplazar el material que se demuestre defectuoso tras inspección técnica de BBG.

Sistema	Equipo indicado
Brocha	Cerdas de poliéster o de nylon
Rodillo	Felpa suave 3/8"
Airless	Presión 2.000 psi Boquilla 0,017"-0,021"
Pistola spray	Presión 700-1.000 psi Boquilla 0,015" -0,019"

## CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Debe mantenerse en ambiente fresco entre los 10°C y 30°C, máxima estiba de 3 cubetas.

#### Vida útil en bodega

En condiciones de temperatura indicadas (entre 10° y 30°C), no expuesto directamente a los rayos del sol, en su empaque original cerrado, el producto es apto para uso por 12 meses.

## RECOMENDACIONES

- En exteriores, en clima tropical severo, la durabilidad de tinte es menor en colores intensos. Para esos casos se recomienda METALPRO® ANTICORROSIVO base aceite BBG.
- No reemplaza METALPRO® BASE ANTICORROSIVA BBG.

## PRECAUCIONES

Evite ingerir o contacto con los ojos.

Para información detallada refiérase a la Ficha de Seguridad de este producto.

## GARANTÍA

BBG&A garantiza METALPRO® ANTICORROSIVO ACRÍLICO contra defectos de fábrica hasta por un

